

## FICHA TÉCNICA



**Pintura Suelos**

# DOKAPI SPORT

**Exterior-Interior**

### DESCRIPCIÓN

Dokapi sport es un pintura mate especialmente indicada para la aplicación en instalaciones deportivas, con el paramento poroso. De gran resistencia a la abrasión y la lluvia.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripciones Técnicas	Norma	Resultados
Color		Blanco / Verde / Gris / Rojo / Azul
Resistencia al frote húmedo	UNE 48243:2007	Tipo II
Resistencia al frote húmedo	UNE-EN 13300	Clase 2 ISO 11998
Tamaño de Partícula	UNE-EN 13300	Fino
Grado de brillo	UNE-EN 13300	Mate 5% <B85º
Densidad a 20ºC (kg/l)		1,35 ± 0,05kg./litro.
Rendimiento		7 – 9 m <sup>2</sup> / Litro y mano
Viscosidad	Brookfield RVT 23ºC Sp-6 20rpm	60-70 poises ± 5
Volumen en sólidos	UNE 48087	60 % ± 2% U.N.E 48087
Secado al tacto (20ºC) (min)		30
Repintado (horas)		24
COV		Contenido máximo producto 8 g/l.
Calidad aire interior		A+
Dilución brocha o rodillo %		10-15
Dilución pistola %		10-15

Fabricado por: B02211050

## PROPIEDADES

- Gran resistencia a la abrasión y al agua.
- Buena cubrición.
- Gran adherencia.
- Durabilidad de color.
- Efecto antipolvo.
- Endurecimiento rápido.
- Buena homogenización

## APLICACIONES

Esta pintura ofrece una solución para las necesidades de las canchas polideportivas.

## MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasas y libres de toda sustancia que pueda impedir una correcta adherencia.

Superficie nueva de:

- Cemento y hormigón: directamente, diluyendo hasta 15% para la primera capa.

Sobre superficies antiguas pintadas:

- Con pinturas en buen estado, de calidad: lavar y lijas suavemente y aplicar directamente.
- Con pinturas en mal estado : eliminar y proceder como superficie nueva

Sobre superficies con falta de consistencia, aplicar una primera mano de fijador-sellador dokapi al agua.

La pintura debe diluirse hasta un 15% con agua para la primera mano, y con un máximo del 5% para las siguientes manos. Se aplicará al menos dos capas de pintura.

En general se recomienda:

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni excesivamente calientes.

## ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN



Fecha: 01/04/2024

Conservar en envase original cerrado, no exponer los envases a temperaturas extremas.

Se presenta en envases de 4l y 14l.

### **CONSEJOS DE PRUDENCIA**

Consultar HOJA DE SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios. Las especificaciones de esta ficha técnica sirven de guía para el usuario pero no ofrece garantía.