



Tráfico



Pintura formulada a partir de resinas acrílicas estudiada especialmente para la señalización de carreteras y pavimentos de asfalto y hormigón.

VENTAJAS

- Excelente resistencia al desgaste.
- Secado rápido.
- Buena resistencia a elementos agresivos como aceites y gasoil.
- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia sobre hormigón, asfalto, y cemento.

USOS RECOMENDADOS

Uso especialmente indicado para pavimentos de hormigón y asfalto.

PRESENTACIÓN

Colores en Amarillo, Verde, Rojo, Blanco, y Azul.
Acabado Mate sedoso.
Formatos de 5 kg y 25 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	Vehículo fijo	Resinas de copolimeros acrílicos.
	Pigmentos	Minerales y orgánicos.
	Disolvente	Disolvente.

Densidad 1,40 ± 0.02 Kg./L.

Viscosidad 1000-1500 centipoises

Rendimiento 7 – 8m²/Lt. (Depende de la absorción de la superficie).

Secado 4,5 minutos

Solidos en peso 69%

APLICACIÓN

Capas 2 capas

Espesor recomendado 150 micras secas

Dilución 20-30 % la primera mano, 10-20 % la segunda mano, con pistola diluir hasta un óptima viscosidad.

Temp. de aplicación Temperatura ambiental de 5 a 30 °C.

Útiles de aplicación Brocha, rodillo, y pistola.

TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES

Superficies nuevas: Los pavimentos nuevos, no deben pintarse antes de los 30 días, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Una vez totalmente fraguado y seco el pavimento debe limpiarse completamente antes de proceder al pintado, y en el caso de que el suelo no sea poroso, debe procederse a un cepillado previo con púas metálicas. No pintar si el suelo está húmedo. Los asfaltos deben estar completamente secos.

Superficies viejas: Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En soportes ya pintados, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y sanearlas con el método más adecuado a cada soporte, y proceder como en las superficies nuevas.

CONSERVACIÓN

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 12 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 5 °C.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Pinay

Pinturas Ayelenses s.l.
P.I. San José, s/n / 46812
Ayelo de Malferit / Valencia / Spain
t. 96 236 02 92 / f. 96 236 06 01
pinturaspinay.com
info@pinturaspinay.com